



Przykłady szyb dźwiękochłonnych Effector Relax Effect oferowanych przez firmę Effect Glass:

Budowa Zespolecia (szyby wypełnione argonem)	Wskaźnik Izolacyjności Rw=dB	Grubość Zespolecia mm
4/16/4/16/4	34	44
6/14/4	35	24
8/12/4	36	24
8/16/4	37	28
VSG 33.1/16/4	37	26
VSG 44.2/16/4	38	28
VSG-SI 44.1/16/4	39	28
VSG 44.2/16/6	40	30
VSG 44.2/20/6	41	34
VSG-SI 44.1/12/8	42	28
VSG-SI 44.1/16/8	43	32
VSG-SI 44.1/12/10	44	30
VSG-SI 44.1/16/10	45	34
VSG-SI 44.1/24/10	47	42

